IMPRESSION / FINITION
BIO-ROX

DEFINITION :
De part sa composition écologiquement sûre et sa fabrication économique à base d'huile de Soja en phase aqueuse, **L'IMPRESSION / FINITION BIO-ROX** s'utilise sur la majorité des matériaux rencontrés dans les bâtiments.

AVANTAGES :
l'IMPRESSION / FINITION BIO-ROX est fabriquée à partir de matières premières naturelles inoffensives pour les humains, les animaux et l'environnement. Biodégradable, microporeuse, elle laisse respirer les supports et ne provoque pas de décharges électrostatiques. Excellent pouvoir couvrant et rendement élevé au M², sont deux atouts majeurs pour la réussite de vos chantiers.

PROPRIETES :
l'IMPRESSION / FINITION BIO-ROX posséde un excellent pouvoir opacifiant et garnissant, régule parfaitement la porosité du support et une grande facilité d'application.

DESCRIPTION:

Composition	▪ Craie, blanc de titane, gomme naturelle, huile de soja, conservateur, eau.
Matériel /Dilution	▪ Pinceau Nylon fleuré, Rouleaux Microfibre de 6 m/m pour un aspect Tendu, 8 m/m pour un effet poché. Pistolet avec ou sans air , avec une dépose de 100 Microns humide(50 Microns sec) par couche. Pour la réussite de vos chantiers, il est obligatoire de respecter ces données.
Odeur	▪ Agréable, **sans solvants ni terpènes d'agrumes.**
Séchage	▪ 1 Heure sec au toucher, 6 Heures entre 2 couches, de 48 Heures à quelques semaines selon l'hygrométrie pour un séchage définitif.
Dilution	▪ sans dilution, prêt à l'emploi pour la brosse et le rouleau. Dilution de 8 à 10 % à l'eau pour application au pistolet. Dilution de 5 à 8 % à l'eau pour pistolet sans air. ▪ Peut être teintée avec nos colorants en poudre ou bien avec notre système de mise à la teinte « Les Mille et une Couleurs » ; *correspondant à la Base B uniquement.*
Consommation	▪ De 6 à 8 M² / Litre selon l'absorption du support.
Densité	▪ 1.48.
Extrait Sec	▪ 60%.
C.O.V	▪ < 5 g / Litre.
Matériel	▪ Application à la brosse, au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau claire.
Conditionnement	▪ 5 l et 10 litres.

MODE D'EMPLOI :

Sur des supports neufs 1 couche d'impression et 1 ou 2 couches de finition ; sur du ciment, béton, attendre 45 jours et vérifier avant de peindre que le PH soit inférieur à 9. Sur les métaux non ferreux, fers et plastiques une couche d'Allgrund sera nécessaire.
Sur des supports anciennement peints, lessiver et poncer pour créer une base d'accrochage et enlever toutes traces de poussières avant de peindre

CONSEILS D'USAGE :
Conserver à l'abri du gel, ne pas appliquer en dessous de 10°C.Conserver hors de la portée des enfants, ne pas jeter à l'égout, porter des gants et vêtements de travail.
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

PRODIROX-FRANCE SARL au Capital de 45.000€ - R.C.S. de Toulouse : 399 787 274 – N° TVA : FR 96 399 787 274
Tél. 0 561 561 666 – Fax. 05 61 56 31 83. E-mail : prodirox @prodirox.com –site internet :www.prodirox .com
B.P. N°1 – 31600 LHERM – Banque courtois – 31600 MURET